

Genox® 314

Pasivante líquido para aceros inoxidable Austeníticos y Dúplex.

Genox® 314 es utilizado para el pasivado de aceros inoxidable y su acción fundamental es la de acelerar la propia oxidación del metal para regenerar inmediatamente la película de pasivación -óxido de Cromo - propia de los aceros Cr-Ni. El pasivado suele producirse espontáneamente en las superficies de los Aceros Inoxidables con un mínimo de Cromo del 10,5% en su composición (según norma europea EN10088). Sin embargo, la mayoría de las veces es necesario favorecer el proceso con un tratamiento de ácidos oxidantes. Los ácidos recomendados en la industria son el cítrico y el nítrico. Pueden darse circunstancias muy particulares en ciertas aleaciones por las que el proceso de decapado y pasivado se produzcan sucesivamente (nunca simultáneamente), con tratamientos que empleen ácido nítrico, pero son muy limitadas.

La calidad y el espesor de la capa pasiva aumentan rápidamente con el proceso de pasivado ácido adecuado y consecuentemente la resistencia del metal a la corrosión.

Ventajas

- Formulación recomendada por A.S.T.M. A-967.13

Modo de uso

La operación de pasivado con Genox® 314 puede realizarse por circulación (en el caso de cañerías) o por inmersión en piezas de dimensiones reducidas. El tiempo de aplicación no supera en ninguno de los casos las 2 horas. Puede utilizarse también para la remoción de contaminación calcárea (incrustaciones) en interior de cañerías y descontaminación en piezas contaminadas con Hierro o Acero al Carbono. Puede utilizarse en dilución con agua según el siguiente esquema:

Pasivado químico 1:3 hasta 1:5

Desincrustación interna o externa 1:2 a 1:10

(de acuerdo con el espesor de la incrustación y la temperatura del baño)

Desoxidación y descontaminación ferrítica 1:3 a 1:6

Es indispensable enjuagar con abundante agua luego de su utilización.

Precauciones

Por tratarse de un producto fuertemente ácido y oxidante se recomienda el uso de protección personal adecuada: guantes, delantal plástico y protección facial para aplicaciones en ambientes ventilados. En ambientes cerrados analizar el uso de máscaras de aire con filtro para ácidos y si la operación se realizara dentro de equipos con cambios de aire restringido usar suministro de aire externo o equipo autónomo de respiración. En caso de contacto del producto con la piel quitar la ropa y lavar con agua y jabón neutro. Si hubiera irritación, consultar al médico. En caso de salpicadura accidental a los ojos, lavar con abundante agua durante 10 minutos, produce irritación grave, consultar inmediatamente al médico. Reacciona con la mayoría de los metales generando residuos nitrosos e hidrógeno. No comer ni beber durante el proceso de decapado y lavar los elementos de protección al finalizar la tarea. Almacenar a la sombra con temperatura menor a 30° y lejos de materiales orgánicos (madera, cartón, etc.) Mantener lejos de alimentos y fuera del alcance accidental de los niños. Prohibida su ingestión. Veneno para peces y fauna. El agua de enjuague de los procesos de DECAPADO y PASIVADO debe ser neutralizada al Ph indicado previa disposición a la red cloacal según las reglamentaciones vigentes de la localidad del proceso. Ver NEUTRALIZANTE E y PASTA NEUTRALIZANTE para la ayuda del proceso de enjuague.


PRODUCTO DE USO EXCLUSIVO INDUSTRIAL

Validez del producto: 12 meses desde la fabricación (ver lote y fecha de fabricación en el rótulo del envase). Para mas información solicitar MSDS del producto.

Características



Presentaciones



20 lts
30 lts
60 lts

200 lts

1000
LTS



Ejemplos de aplicación

Reconstitución de la capa de óxido de Cromo (responsable de las propiedades anticorrosivas) en soldaduras. Remoción de contaminación calcárea (incrustaciones) en interior de cañerías y descontaminación ferrítica accidental propia del procedimiento metalúrgico en el taller.

Productos relacionados

GENOX® PICKLING PASTE
GENOX® GEL DECAPANTE
GENOX® 383 -gel pasivante
GENOX® LQ - decapante líquido
GENOX® PICKLING POWER
FERRINOX LQ - Decapante serie 400
FERRINOX GEL - Decapante serie 400
Arenado químico 719
GENOX® 716 - Spray decapante
GENOX® 722 - Spray pasivante
GENOX® 130 - Pasta neutralizante
NEUTRALIZANTE E
NEUTRALIZANTE 167

Esquema del proceso



Teléfono: (+591) 3-3649549
info@icomsrl.com.bo
www.icomsrl.com.bo